

انتاج خرسانة عالية الاداء باستخدام انواع مختلفة من البوزولانات المحلية

علياء فالج حمد

ندى مهدي فوزي

القسم المدني-كلية الهندسة-جامعة بغداد

الخلاصة

تعتبر الخرسانة عالية الاداء واحدة من اهم المنتجات التي شهدتها الصناعة الانشائية في السنوات الاخيرة في مجال انتاج انواع جديدة ومتطورة من الخرسانة. وان لهذا النوع الجديد من الخرسانة اهمية بالغة لما لها من خواص عالية من ناحية مقاومة الانضغاط والديمومة ومقاومة مهاجمة الاملاح الخارجية حيث لها نفاذية واطنة للغاية. يتناول هذا البحث تجارب مختبرية لتقييم أداء خرسانة عالية الأداء باستخدام نوع جديد من البوزولان المتوفر محليا مثل الميتاكاؤولين وخبث الاقران ومقارنة تأثير إضافته مع أنواع أخرى من البوزولان المعروفة مثل دقيق السليكا. كأمكانية تنشيطها لتحسين نوعيته وتشمل التجارب دراسة المادة من حيث التحليل الكيماوي وايجاد النسبة المثلى للإضافة ومدى تأثيرها على الخواص الميكانيكية وخواص الخرسانة في الحالة الطرية والمتصلبة وتأثير المضاف على الانكماش والتي تعطي فكرة عن ديمومة الخرسانة.

ABSTRACT

High Performance Concrete (HPC) is considered as one of the most important products known by the construction industries during the last years in the field of producing new and improved types of concrete. This new type of concrete has an essential importance due to its high compressive strength, superior resistance for external salt attack and its low permeability.

This paper is concerned with experimental investigations for evaluation of high performance concrete using a new type, locally available pozzolan. The results are compared with that obtained from using well known micro silica. The experimental work also includes the possibility of activation in order to improve the quality of HPC; the experiments mainly deal with the chemical analysis and the selection for the optimum dosages of additive. The properties of HPC are studied in both fresh and

hardened stages. The effect of pozzolan additive on shrinkage was also considered to provide an index for the durability of concrete.

- المقدمة

البوزولانا POZZOLANA

تعريفها

البوزولانا هي مواد سليكونية او سليكونية والومينية لا تملك لوحدها خواص أسمنتية او قد تكون ذات خواص أسمنتية قليلة ولكن عندما تكون بدرجة عالية من النعومة وبوجود الرطوبة تتفاعل كيميائيا مع هيدروكسيد الكالسيوم بدرجات الحرارة الاعتيادية لتكون مركبات ذات خواص أسمنتية او هي سليكات او الومينات نشطة تخلط مع الاسمنت او الجير (النورة) وتكسب الخرسانة مقاومة إضافية ضد هجوم الأملاح الكبريتية⁽¹⁾.

والمواد البوزولانية تتفاعل مع اوكسيد الكالسيوم الحر الناتج من تفاعل السمنت مع الماء مكونة مركبات غير قابلة للذوبان مثل سليكات والومينات الكالسيوم والتي تعمل على سد الفجوات الداخلية والمسام الشعرية ومن امثلتها الميكاكاولين ودقيق السليكا وخبث الافران المستعملة في هذا البحث.


تطبيقات البوزولانا

يمكن استخدام المواد البوزولانية بأنواعها المتعددة لإغراض مختلفة وذلك في الخرسانة وهذه بعض التطبيقات لمضاف البوزولانا

1- خبث الفرن العالي : يستخدم كمضاف في الخرسانة الكتلية وكمادة أولية في تصنيع الاسمنت البوروتلاندي. يتكون الخبث من اربعة اكاسيد رئيسية مطابقة للاكاسيد الموجودة في مادة السمنت ولكن بنسب مختلفة واشكال بلورية مختلفة وهي السليكا والالومينا والموجودة في تراب الحديد واكاسيد الكالسيوم والمغنيسيوم ومصادرهما المواد المساعدة للصهر^(2,3)

ان الخبث في العراق ينتج من افران القوس الكهربائي من مخلفات صناعة الحديد، وخواص الخبث الناتج وفعاليته الكيميائية تعتمد على طريقة معالجة منصهر الخبث حين خروجه من الفرن.

2- الميكاكاولين : هي اطيان معدنية منشطة بدرجات حرارية (650-800)°م وتحتوي في تركيبها الكيماوي على السليكا والالومينا ويكون تفاعل هذه المادة في الخرسانة كما يلي



3- دقيق السليكا: تعتبر من المواد البوزولانية العالية الفعالية وهي ناتج عرضي من افران القوس الكهربائي في صناعة معادن السليكون او سبائك الحديد والسليكون ، وهي عبارة عن حبيبات كروية الشكل غير متبلورة ذات مقاس 0.1 مايكرون⁽⁴⁾ وللسليكا اهمية كبيرة في انتاج الخرسانة حيث انها تتفاعل مع هيدروكسيد الكالسيوم الناتج من اماهة C3S,C2S لتكون جل سمنتي يعمل على تقليل سمك الطبقة البينية الموجودة بين السمنت والركام مما يزيد من مقاومة انضغاط الخرسانة.

- دراسات سابقة

هناك العديد من الدراسات والبحوث التي تناولت موضوع المضافات الخرسانية وبالأخص المضافات البوزولانية وتأثيراتها على الخرسانة، وكانت هذه الدراسات أما متعلقة بالمضافات البوزولانية لوحدها أو تشمل معها مضاف أو مضافات أخرى ويتم عمل المقارنات بين نتائج التأثير الفردي والمشارك لهذه المضافات على الخرسانة عند الاستخدام . وتكون الدراسة ذات طابع عام أو طابع محلي تحت ظروف معينة حسب خصائص كل بلد .

ومن هذه الدراسات المحلية درس محمد مصلح⁽⁵⁾ في عام 1987 تأثير اضافة بعض المواد المحلية على التغيرات البعدية والتشقق في الخرسانة وعينت هذه الدراسة بمضافي الجبس والبوزولانا وتناولت تأثيراتهما على الخرسانة .

ومن أهم الاستنتاجات هو ان مضاف البوزولانا او البوزولانا مع الجبس الى الاسمنت عموما تعمل على تقليل مقاومة الانضغاط في الاعمار المبكرة ، ولكن مع الاستمرار بعملية الإنضاج بالماء لفترات طويلة سوف يحسن مقاومة الانضغاط للخرسانة مع المضافات .

واستخدم (Justice.J.M.et al)⁽⁶⁾ نوعين من الميكاكاولين بمساحة سطحية مختلفة (11.1 و 25.4 م²/غم) وبين بان النوعين من البوزولانا الناعمة جدا تعمل على تحسين خواص الخرسانة ومقارنتها مع اداء دقيق السليكا في تحسين خواص الخرسانة.

و درس Jianxin⁽⁷⁾ الخرسانه ذات الاداء العالي والتي تصل مقاومة الانضغاط الى 150 ميكا باسكال بسبب اضافة مواد مثل السليكا والتي تعمل على تحسين الخواص الفيزيائيه للخرسانه وذلك بتقوية المنطقه الفاصله بين المادة المائنه والركام وبالتالي الحصول على كثافات عاليه

كما ذكر Mehta⁽⁸⁾ ان الملدنات المتفوقة تمتلك شحنات سالبة قوية تؤدي الى تنافر عالي يساعد في تقليل الشد السطحي لجاذبية الماء وعليه يعزز بشكل كبير انسيابية النظام وبنفس الوقت فان كمية الماء المطلوبة للحصول على قابلية تشغيل معينة تكون قليلة.

-المواد المستعملة والتجارب المختبرية-

-المواد المستعملة :-

- 1- **السمنت :-** استخدم السمنت البورتلاندي الاعتيادي من انتاج لبنان علامة ترابة السبع وبيبين الجدول (1-3) التحليل الكيماوي للسمنت البورتلاندي والجدول (2-3) يبين الفحوصات الفيزيائية للسمنت.
- 2- **الماء :** استخدم ماء الإسالة في جميع الفحوصات المختبرية .
- 3- **الركام الناعم :-** استخدم الرمل النهري المأخوذ من مقالع منطقة العسيلة وبيبين الجدول (3-3) الفحوصات الخاصة بالرمل المستعمل.
- 4- **الركام الخشن :-** يستعمل الركام النهري المكسر وبيبين الجدول (3-4) فحوصات الركام الخشن المستعمل .
- 5- **الملدن المتفوق :** الملدن المتفوق المستعمل في هذا البحث لتقليل الماء بدرجة متفوقة من النوع ايكوبيت VZ من انتاج شركة الكيماويات السويسرية مطابق للمواصفة الامريكية ASTM C494 Type G
- 6- **المواد المضافة المستعملة:**

أستعملت ثلاثة أنواع من المضافات هي المايكروسليكا مستوردة وخبث الافران ومتوفر في العراق في الفرن الكهربائي لمصانع صهر الحديد والميتاكاوولين وهو من منطقة ارضمة قرب الانبار .ويبين جدول (3-5) التحليل الكيماوي لكل من هذه المواد المضافة المستعملة في البحث .

-التجارب المختبرية:-

- 1- **معامل الفعالية البوزولانية للمايكروسليكا وخبث الافران والميتاكاوولين :-** تم أستعمال المواد البوزولانية التالية (المايكروسليكا وخبث الافران والميتاكاوولين)وهي مطابقة للمواصفة الامريكية ASTM C 618 ⁽⁹⁾ كاستبدال جزئي للسمنت البورتلاندي الاعتيادي ، وتم فحص الفعالية البوزولانية بموجب المواصفة الأمريكية ((ASTM C(311-02)⁽¹⁰⁾) وكانت النتائج كما في الجدول (3-6) .
- 2- **تصميم الخلطة الخرسانية :** تم تصميم الخلطة الخرسانية بموجب المواصفة الامريكية ACI ⁽¹¹⁾ 211 وكانت نسب الخلط (1:1.25:1.75) وبنسبة ماء الى سمنت 0.28 وذلك باستخدام الملدن المتفوق لجميع الخلطات. ومحتوى سمنت 400 Kg/m³ للحصول على مقاومة انضغاط بمقدار 70 ميكاباسكال وهذه هي الخلطة المرجعية للمقارنة مع بقية الخلطات ، أما الخلطات الاخرى فتمت بنفس الطريقة السابقة مع إضافة (5، 10)% من المواد البوزولانية التالية (المايكروسليكا ،خبث الافران ،والميتاكاوولين).
- 3- **مقاومة الانضغاط :-**تم اعداد مكعبات بابعاد (15x15x15) cm من الخرسانة باستعمال نسب مختلفة من الاستبدال الجزئي للمواد المضافة وتم فحص مقاومة الانضغاط لهذه النماذج وبيبين الجدول (3-7) نتائج هذه الفحوصات .
- 4- **معايير الكسر :-**تم اعداد نماذج موشورية بابعاد (10*10*50) cm من الخرسانة وبيبين الجدول (3-7) نتائج هذه الفحوصات .
- 5- **فحص الذبذبات فوق الصوتية :-**تم فحص النماذج الموشورية المعدة لفحص معايير الكسر وكذلك تم فحص نماذج المعدة لفحص مقاومة الانضغاط بفحص الذبذبات فوق الصوتية بجهاز (PUNDIT) لايجاد سرعة مرور الذبذبات فوق الصوتية خلال النماذج وكذلك فحص كثافة كل نموذج وكانت معدل هذه النتائج مبينة في الجدول (3-7) .



6- يمكن إيجاد ED من معادلة رقم (1) ⁽¹²⁾

$$ED=22+2.8\sqrt{F_{cu}} \quad \text{-----(1)}$$

حيث أن

F_{cu} : مقاومة الانضغاط بوحدة الميكاباسكال

ED : معامل المرونة الديناميكي بوحدات الكيكاباسكال

جدول (1-3) التحليل الكيماوي للسمنت البورتلاندي الاعتيادي*

حدود المواصفة العراقية م.ق.ع رقم 1984/5	المحتوى %	اسم الاوكسيد
	64.1	CaO
	21.0	SiO ₂
	4.6	Al ₂ O ₃
	3.0	Fe ₂ O ₃
حد أعلى 5 %	2.4	MgO
حد أعلى 2.8 %	2.7	SO ₃
	0.4	Na ₂ O
	0.2	K ₂ O
حد أعلى 4 %	1.5	L.O.I
	58.9	C ₃ S
	15.8	C ₂ S
	7.0	C ₃ A
	9.1	C ₄ AF

*تم الفحص الكيماوي في التقييس والسيطرة النوعية

التدرج المطلوب بموجب المواصفة العراقية (أ ق ع 1984/45)				الفحوصات		
منطقة تدرج رقم (4)	منطقة تدرج رقم (3)	منطقة تدرج رقم (2)	منطقة تدرج رقم (1)	فتحة المنخل	العابر %	1- التدرج
100	100	100	100	10	100	
100-95	100-90	100-90	100-90	4.75	97.58	
100-95	100-90	100-75	95-60	2.36	89.91	
100-90	100-85	90-55	70-30	1.18	80.4	
100-80	79-60	59-35	34-15	0.6	66.3	
50-15	40-12	30-8	20-5	0.3	22.00	
15-0	10-0	10-0	10-0	0.15	7.89	
حد أعلى 0.5%				0.1		2- الأملاح so3 الكبريتية

جدول (2-3) الخواص الفيزيائية للسمنت البورتولاندي الاعتيادي

جدول (3-3) تدرج الركام الناعم

المواصفة رقم 5 لسنة 1984	النموذج المستعمل	الخواص
لا تقل عن 2300	3500	النعومة (سم ² /غم) (بطريقة blaine)
لا تقل عن 45 دقيقة لا تزيد عن 10 ساعة	60 دقيقة 6.30 ساعة	زمن التماسك الابتدائي (دقيقة) النهائي (ساعة)
15 23	20 32	مقاومة الانضغاط (Mpa) بعمر 3 أيام بعمر 7 أيام



جدول (3-4) تدرج الركام الخشن

حدود المواصفة العراقية رقم 45 لسنة 1984		الفحوصات		
(5-40) mm	(5-20) mm	فتحة المنخل	العابر %	1- التدرج
100-95	100	37.5	100	
60-35	100-95	20	90.0	
40-10	55-25	10	39.84	
10-0	10-0	4.75	0.75	
حد أعلى % 0.1		0.02		2- الأملاح الكبريتية so3

جدول (3-5) التحليل الكيماوي للمايكرو سليكا وخبث الافران والميتاكاؤولين المستعمل في البحث


اسم الاوكسيد	% المايكرو سليكا	% خبث الافران	% الميتاكاؤولين
SiO2	93	32	51.34
Al2O3	0.06	25	41.8
Fe2O3	0.45	2	0.52
CaO	0.5	35	0.34
L.O.I	2.2	1.5	0.72



جدول (3-6) معامل الفعالية للمواد المستعمله


معامل الفعالية بموجب ASTM C(311-02)	مقاومة الانضغاط (MPa)			نوع الخلطة
	بعمر 90 يوم	بعمر 60	بعمر 28 يوم	
100	43	37	30	الخلطة المرجعية (مونة سمنتية)
108	53	44	32,4	مونة مايكرو سليكا (MS)
105	50	40	31,5	مونة خبث الافران (S)
115	58	47	34,5	مونة ميتاكاؤولين (MK)

جدول (7-3) نتائج الفحوصات المختبريه


معامل المرونة (E) (Gpa)	معدل سرعة الذبذبات فوق الصوتية Km/sec	نسبة الامتصاص (%)	معايير الكسر (MPA)	معدل مقاومة الانضغاط (MPA)		الميتاكاؤولين (%)	خبث الأفران (%)	المايكروسليكا (%)	رقم الخلطة
				بعمر 90 يوم	بعمر 28 يوم				
45	4.5	10.2	7.3	78	72	0	0	0	1
48	4.9	7.1	12	100	85	0	0	5	
50	5.0	5.2	14.8	110	93	0	0	10	
46	4.6	8.1	11	90	80	0	5	0	2
47	4.8	7.2	13.5	96.5	88.5	0	10	0	
49	4.9	6.1	15	100	87	5	0	0	3
51	5.0	5.0	16.5	110	95	10	0	0	








الشكل (٤-٣) يمثل العلاقة بين معامل المرونة ومقاومة الانضغاط بعمر ٩٠ يوم



الشكل (٥-٣) يمثل العلاقة بين معايير الكسر ومقاومة الانضغاط بعمر ٢٨ يوم



- مناقشة النتائج

1- يبين الشكل (3-2) نتائج مقاومة الانضغاط للخلطات الخرسانية المستخدمة في هذا البحث والحاوية على الانواع الثلاثة من البوزولانات ومقارنتها بالخلطة المرجعية وقد لوحظ من الشكل ان الخلطات الحاوية على البوزولانا المحلية كانت ذات كلفة قليلة وذات مقاومة انضغاط قريبة من البوزولانا المستوردة (المايكرو سليكا). ومن هذا ممكن التعويض عن البوزولانا المستوردة بالمحلية.

2- من الشكل (3-3) نلاحظ نتائج معايير الكسر ونستنتج كذلك بإمكانية استخدام البوزولانا المحلية ذات الكلفة القليلة واستبدالها بجزء من السمنت.

3- ويبين الشكلين (3-4) ، (3-5) بان معامل المرونة للخلطات الحاوية على الميتاكاولين المحلي تكون اعلى من باقي الخلطات وكذلك بالنسبة للامتصاص لهذه الخلطات تكون اقل اي المسامية لهذا النوع من الخرسانة تكون قليلة.

- الاستنتاجات

1- أن إضافة المادة البوزولانية تؤدي إلى تحسين الخواص الفيزيائية للخرسانة المصنوعة منها والالومينا (SiO_2) وهذا بسبب كيميائي حيث أن التركيب الكيميائي للمادة البوزولانية هو السليكا المتبقي غير المتفاعل وتكون مركبات سمنتية (CaO) هذه المركبات تتفاعل مع (Al_2O_3) مفيدة تزيد من قوة الخرسانة.

2- أن إضافة هذه المواد الدقيقة التجزئة (نعومتها تعادل حوالي خمسة امثال نعومة السمنت الاعتيادي) تعمل على تقوية هيكل المادة الخرسانية مما تؤدي الى سد كثير من الفراغات الموجودة في هيكل الخرسانة وتقليل الامتصاص والمسامية للخرسانة وبذلك تزيد من المقاومة والديمومة للخرسانة.

3- تعمل على تقوية المناطق البيئية بين السمنت والركام، ولذلك يلاحظ ان مقاومة الانضغاط للخرسانة تصل الى 110 ميكاباسكال وبذلك فهي متوافقة مع الخرسانة عالية الاداء.

4- يمكن استخدام الميتاكاؤولين المحلي المتوفر حاليا حيث أن كلفته فقط هي في الطحن ويطحن عن طريق العصف بكميات كبيرة ويعطي خواص فيزيائية للخرسانة المصنوعة منها مقارنة إلى المايكروسليكا المستورد وخبث الافران أيضا وهو ناتج عرضي من أفران صهر الحديد أيضا نتائجه مقارنة إلى المايكروسليكا وهو لا يحتاج إلى طحن فيمكن بذلك الحصول على خرسانة عالية الأداء من استخدام مواد محلية رخيصة وتقلل من كمية السمنت وبذلك يؤدي إلى نقص في الكلفة.

REFERENCES

- Neville A. M."Properties of Concrete", Long Man Group Limited, London, Fourth Edition, 1995.
- Mohammed Musluh" The effect of addition of some local materials on dimensional changes and cracking of a concrete "MSc. Baghdad University 1987.
- J.M. Justice, et al. "Comparison of Two Metakaolins And A Silica Fume Used As Supplementary Cementitious Materials "Article to be published in: Proc. Seventh International Symposium on Utilization of high-Strength\high Performance Concrete, to be held in Washington D.C. ,June 20-24, 2005.
- Jianxin Ma¹; Holger Schneider¹ "Properties of Ultra-High-Performance Concrete" LACER No. 7, 2002
- Mehta P. Kumar" Concrete Structure, Properties and Materials" University of California 1986.
- ASTM C618-03,"Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use in Concrete " Annual Book of Standard American Society For Testing and Material, Vol.0402,2003.
- ASTM C311-02,"Standard Test Methods for Sampling and Testing Fly Ash or Natural Pozzolan for use in Portland – Cement Concrete " Annual Book of Standard American Society For Testing and Material, Vol.0402,2003.



-ACI 211.1-91 "Standard Practice For Selecting Proportions for Normal Heavyweight and Mass Concrete" Reported by ACI Committee 1997.

- زين العابدين رؤوف، مفيد السامرائي(الفحوص غير الاتلافية للخرسانة" الامارات العربية المتحدة 1999.

- يوسف، موفق زين العابدين"انتاج خرسانة ذات مقاومة عالية التحمل باستخدام خبث افران الصهر"وزارة الاسكان , مركز بحوث البناء والزجاج ،كانون الاول 1999.

- الملا،جمال احمد " تأثير استخدام الخبث العراقي في صناعة الخرسانة" اطروحة ماجستير، جامعة بغداد 1992.

- الخلف، مؤيد ويوسف، هناء عبد "مضافات الخرسانة، مطبعة جامعة الموصل 1991 .