



## سلوكية الخرسانة المسلحة بشرائح القصب في الانحناء

ندى مهدي

د. زين العابدين رؤوف

جامعة بغداد / قسم الهندسة المدنية

### الخلاصة

يقدم البحث نتائج جديدة حول سلوكية العتبات المسلحة بشرائح القصب المحلي في الانحناء وتشمل التجارب إيجاد معامل المرونة بطريقة الذبذبات فوق الصوتية. كما يشمل البحث نتائج إضافية حول مقاومة شد القصب وكثافته ومعامل مطيلية العتبات وقساوتها وتأثير طلاء القصب بالمستحلبات الأسفلتية Flinkote على الخواص الانحنائية. ويهدف البحث إلى تطوير استخدامات القصب واستغلاله في الإسكان واطئة الكلفة نظراً لكونه مادة إنشائية رخيصة الكلفة ومتوفرة بكميات كبيرة.

## FLEXURAL BEHAVIOUR OF REED REINFORCED CONCRETE

Prof.Z.A. RAOUF

M. NADA MAHDI

College of Eng.

Univ. of Baghdad

### ABSTRACT

The paper presents further experimental results on the behaviour of reed reinforced concrete joists in flexure. The experiments include the determination of elastic modulus of reeds by pluse velocity method , also additional results are presented on the tensile strength, density, ductility and toughness indices. The results include the effect of asphaltic emulsion paints (Flinkote) on flexural properties. The aim of the work is to develop the uses of reeds in low cost housing due to its low cost and its availability in immense quantities.

### المقدمة

استخدم القصب قبل آلاف السنين كتسليح للمواد الرابطة كالجص و الطين و الاسفلت و هناك امثلة كثيرة عن استخداماته في العراق القديم مثل زقورة عقرقوف (٤٠٠٠ق.م) ومعبد اور (٤٠٠٠ق.م) وهو مادة إنشائية متوفرة بكثرة في جميع أنحاء القطر و ذات كلفة رخيصة ويمكن استغلاله في بناء دور واطئة الكلفة.

يوجد حالياً توجه عالمي متزايد (سوامي، أر. أن. ١٩٨٩) نحو استغلال الألياف النباتية للأغراض الإنشائية و هناك عدد من الأبحاث حول استخدام الياف الخيزران ( Bambo ) و الياف القنب و الجوت وغيرها لتسليح الخرسانة إلا أن الأبحاث المتعلقة حول القصب قليلة جدا

(Raouf, Z.A. 1986).

و قد درس رؤوف (Raouf, Z.A. 1986) الإمكانيات الإنشائية للقصب وبعض خواصه الإنشائية كمقاومة الشد و معامل المرونة والتغيرات البعدية بسبب الرطوبة و استنتج بان معامل مرونة القصب قليل نسبيا و يتراوح ما بين ١٠-٤٣ كيلو نيوتن /ملم<sup>٢</sup> كما إن مقاومة القصب للشد اقل بكثير من الخيزران و تتراوح ما بين ٨٩-١٤٤ نيوتن /ملم<sup>٢</sup> مقارنة بـ ٤١٤ نيوتن /ملم<sup>٢</sup> . للخيزران، كما ذكر بان قوة الالتصاق بين الخرسانة و القصب قليلة و إن مقاومة الشد القصوى للخرسانة المسلحة تزداد بزيادة محتوى القصب. و قدم طريقة لتصميم المقاطع الخرسانية المسلحة بالقصب معتمدة على الحالة الاستخدامية للإجهادات (Working stress).

وفي بحث آخر (زين العابدين رؤوف ١٩٩٦) و جد رؤوف بان طلاء شرايح القصب بغراء أسينات الفينيل (pva) قد أدى إلى زيادة قوة التحمل القصوى في الإنحناء.

وقدم عزيز وباراميسوران (أم-أي عزيزي بارماسيفام ١٩٨٩) استعراضا قيما حول استخدام مختلف الألياف النباتية لتسليح الخرسانة، إلا أن المعلومات المذكورة حول ألياف القصب كانت قليلة جدا. وفي استعراض آخر وجد كوك (Cook, D.J 1980) بأن الألياف المستخرجة من القصب لها مقاومة شد تساوي ٧٠ نيوتن/ملم<sup>٢</sup> إلا أنها تفقد ٦٠% من هذه المقاومة عند غمره في محلول النورة لمدة ٤ أشهر.

ويتضمن هذا البحث نتائج جديدة حول سلوكية الخرسانة المسلحة بالقصب في الانثناء وتأثير مختلف الطلاءات على سلوكية وديمومة الخرسانة حيث تم إجراء التجارب بعمر ستة أشهر من تاريخ الصب وتم مقارنته مع النتائج السابقة بعمر ٢٨ يوم.

## التجارب

### المواد المستعملة.

تم استخدام السمنت البورتلاندي المنتج في معمل كبيسة والمطابق للمواصفات العراقية م.ق.ع/٥ حيث بلغت مقاومة الإنضغاط بعمر ٣ أيام ١٩ نيوتن/ملم<sup>٢</sup> و ٢٧ نيوتن/ملم<sup>٢</sup> بعمر ٧ أيام وكانت النعومة بمقياس بلين ٣٤٨ م/٢ كغم.

استخدم رمل الإخضر ذو تدرج ونسبة أملاح مطابقة للمواصفة العراقية م.ق.ع/٥ واستخدم حصى مقاس أقصى ١٠ ملم من منطقة النباعي والمطابق للمواصفة العراقية م.ق.ع/٥.

### الخلطة الخرسانية وصب القوالب

تم استخدام خلطة خرسانية بمحتوى سمّنت ٥٠٠ كغم/م<sup>٣</sup> ورمل ٦٨٠ كغم/م<sup>٣</sup> وحصى ١٠٢٠ كغم/م<sup>٣</sup> ونسبة ماء/السمّنت ٠,٤٥ وقد تم اختيار هذه الخلطة لمقارنة النتائج مع التجارب السابقة<sup>(٣)</sup> حيث بلغت مقاومة الإنضغاط ٤٥ نيوتن/ملم<sup>٢</sup> كمعدل في ٢٨ يوم.

وتم صب ثمانية روافد بأبعاد (١٠٠٠×١٠٠٠×١٠٠٠) ملم وكما يلي :

١- نموذجين بدون تسليح إستعملت كنماذج مرجعية.

٢- نموذجين تم تسليحهما بخمسة شرائح قصب (عرض ١٠ ملم وسمك ٣ ملم) وبدون طلاء.

٣- نموذجين تم تسليحهما كما في (٢) مع طلاء الشرائح بمادة أسينات الفينيل (pva) والمعروف تجارياً بـ Adibond.

٤- نموذجين تم تسليحهما كما في (٢) مع طلاء الشرائح بمسحلب اسفلتي يعرف تجارياً بـ (flinkote) مع نثر رمل ناعم على الطلاء لغرض تخشين السطح.

تم معالجة الروافد داخل الغرفة وتحت غطاء من القماش المبلل ولمدة ستة أيام ثم تركت في الهواء داخل الغرفة لمدة ستة أشهر لغرض دراسة ديمومة القصب ومقارنة النتائج مع نظيراتها في البحث السابق (زين العابدين رؤوف ١٩٩٦)

### طريقة الفحص

تم إجراء فحص الإنحناء بتحميل الروافد بطريقة النقاط الأربعة 4 point loading وتم قياس الإنحراف باستخدام مقياس قرصي Dial gauge بدقة ٠,٠١ ملم ولغرض قياس معامل مرونة القصب تم أخذ أربعة نماذج من القصب الجاف بطول ٣٠٠ ملم وقطر ٣٠ ملم تقريباً وتم إملاء الفراغ بمادة الجص وبعد ٢٤ ساعة تم قياس سرعة الذبذبات باستخدام مجس Transducer قطر ٢٠ ملم وذو تردد ١٥٠ كيلو هيرتز في الثانية واستخراج معامل مرونة القصب باستخدام المعادلة المشتقة من قاعدة المزج المعروفة بـ Rule of (mixture)

$$p_c v_c^2 / p_y v_y^2 = 1 + ((E_r / E_y) - 1) v_f \quad \dots [1]$$

$$E_r = ((p_c v_c^2 - p_y v_y^2) + 1) E_y / p_y v_y v_f \quad \dots [2]$$

حيث  $p_c$  كثافة المادة المركبة (القصب والجص)

$P_y$  كثافة الجص

$v_y, v_c$  سرعة الذبذبات في كل من الجص والمادة المركبة (القصب والجص).


$E_y, E_r$  معاملي مرونة كل من القصب والجص.

$v_f$  النسبة الحجمية في المادة المركبة.


تم قياس مقاومة القصب للشد وباستخدام شرائح طول ١٠٠ ملم وتقوية النهايات بمعجون الالبيوكسي (٢٠ملم من كل نهاية) ووضع النهايتين بين ماسكتي جهاز Tensometer لفحص الشد، ويبين الجدول (١) نتائج الفحص.

جدول (١) الخواص الفيزيائية للقصب


| مقاومة الشد ميكا باسكال |         | معامل المرونة الديناميكي<br>ميكا باسكال |       | الكثافة كغم/م <sup>٣</sup> |         |
|-------------------------|---------|---|-------|----------------------------|---------|
| المعدل                  | المدى   | المعدل                                  | المدى | المعدل                     | المدى   |
| ١٦٢                     | ١٨٠-١١٠ | ١٨                                      | ٢٢-١٢ | ٥٦٠                        | ٥٨٥-٥١٠ |




١)



١)



شكل (3) تأثير العمر على المطيلية



شكل (4) تأثير نوع الطلاء على معامل القساوة

## النتائج ومناقشتها

### سلوكية الخرسانة المسلحة بشرائح القصب في الإنثناء

ويبين الشكل (١) علاقة الإنحراف مع الحمل المسلط في فحص الإنثناء ويلاحظ بأن أكبر مطيلية مقاساً بالإنحراف عند الفشل كان للنماذج المطلية بالفلكوت والمنثورة بالرمل حيث بلغ معامل المطيلية مقارنة بالنماذج غير المسلحة ٢٤ تليها بقية النماذج والتي أعطت نفس الإنحراف عند الفشل ويرجع السبب إلى زيادة قوة الارتباط في النماذج المطلية بالفلكوت وذلك لخشونة السطح المنثور بالرمل الناعم ويمكن الاستنتاج أن طلاء النماذج يزيد من مطيلية الخرسانة المسلحة بالقصب وهذا يؤيد التجارب السابقة التي سبق وأن أجريت على البامبو والخرسانة (سبرامانيام).

### تأثير العمر على المطيلية

يبين الشكل (٣) علاقة معامل المطيلية Ductility index مع العمر للنماذج المطلية بـ (pva) ويلاحظ بأن المطيلية بعد ٢٨ يوم أعلى بكثير من المطيلية بعمر ستة أشهر وقد يرجع السبب إلى تأثير المحيط القلوي للمادة السمنتية الرابط على الالياف وتدهور مقاومة هذه الالياف للشد بمرور الزمن في محيط قلوي

### تأثير نوع الطلاء على معامل القساوة

يبين الشكل (٤) تأثير نوع الطلاء على معامل القساوة Toughness index ويلاحظ بأن أعلى معامل للقساوة كان للنماذج المطلية بالفلكوت والمنثورة بالرمل الناعم تليها النماذج المطلية بطلاء (pva). كما ويلاحظ بأن طلاء النماذج يؤدي بشكل واضح إلى زيادة معامل القساوة.

### الإستنتاجات

تضمن البحث نتائج مختبرية حول سلوكية الخرسانة المسلحة بالقصب في الإنثناء وتأثير طلاء السطح بالفلكوت و pva حول معامل القساوة ومعامل المطيلية ومن خلال النتائج التي تم الحصول عليها يمكن التوصل إلى الإستنتاجات التالية وضمن الحدود التجريبية المذكورة في البحث.

- ١- تم الحصول على نتائج جديدة حول مقاومة القصب في الشد حيث بلغت ١٦٢ نت/ملم<sup>٢</sup> كمعدل كما تم قياس معامل المرونة بإستخدام الذبذبات فوق الصوتية وبلغ ١٨ كيلونت/ملم<sup>٢</sup>
- ٢- تدل النتائج التجريبية على أن لطلاء القصب بمواد لاصقة مثل فلنكوت و pva تأثير فعال في زيادة معاملي المطيلية والقساوة مقارنة بالنماذج غير المطلية.

- ٣- تشير النتائج إلى أن معامل المطيلية يتأثر بعمر النموذج حيث وجد بأن معامل المطيلية بعد ستة أشهر كان أقل من نظيره بعمر ٢٨ يوم.
- ٤- إن تسليح الخرسانة بالقصب لا يؤثر على معايير الكسر بل يؤدي لى زيادة مقاومة الشد القصوى في الانثناء Ultimate flexural strength ويغير أسلوب الفشل القصيف (Brittle) إلى فشل مستمطل (Ductile).

#### المصادر

- Raouf,Z.A: (1986), Structural qualities of Reed-reinforced conc RILEM, CEB,NCCL, J-Sump, Baghdad, Oct.,
- Cook,D.J, (1980), Concrete and Cement Composite Reinforced with natural fibres, Fibrous concrete Conc. Soc., The construction press,.

#### المصادر العربية

- سوامي، أر. أن (Swainy,R.N) (١٩٨٩)، خرسانة مسلحة جديدة ترجمة محمد الأوسي وباسل طه ناجي الجامعة المستنصرية، بغداد، مطبعة التعليم العالي في الموصل.
- زين العابدين رؤوف (١٩٩٦)، بعض الخواص الإنشائية للخرسانة المسلحة بالقصب. مجلة اتحاد الجامعات العربية، المجلد ٣، العدد ١، بغداد عام.
- أم-أي عزيز، بي . بارماسيفام (١٩٨٩)، الخرسانة المسلحة بالالياف الطبيعية / خرسانة مسلحة جديدة ترجمة محمد الأوسي وباسل طه ناجي الجامعة المستنصرية، بغداد، مطبعة التعليم العالي في الموصل.
- ب-ف: سبرامانيام (١٩٨٩)، التسليح بالخيزران للمركبات السمنتية، خرسانة مسلحة جديدة ترجمة محمد الأوسي وباسل طه ناجي الجامعة المستنصرية، بغداد، مطبعة التعليم العالي في الموصل.